


Curupau




glatt/glatt
smooth/smooth

Oberflächenveredelung mit RUBIO Monocoat
Surface finishes with RUBIO Monocoat



beidseitig glatt, geschliffen
& farbig geölt RMC E012 (Ipé)
both sides smooth, sanded
& coloured oiled RMC E012 (Ipé)



beidseitig glatt, geschliffen
& farbig geölt RMC E008 (hellgrau)
both sides smooth, sanded
& coloured oiled RMC E008 (light grey)

Technische Daten technical data

Stärke Thickness	21 mm
Breite Width	100/120mm
Länge Length	600 - 2800 mm Endlosverlegung mit Kopf-Nut/Feder 600 - 2800 mm endlessinstallation with tongue and groove
Profilierung Profile	glatt/glatt smooth/smooth
Oberfläche Surface	4-seitig gehobelt, naturbelassen (als Option auch geschliffen/geölt bei glatten Oberflächen) 4-sides planed, unfinished (by request on smooth surfaces in sanded/oiled)
Qualität Grade	PRIME PRIME
Toleranz Tolerance	Stärke ca. +/- 1,0 mm – Breite ca. +/- 2,0 mm thickness approx. +/- 0,5 mm – width approx. +/- 1,0 mm
Herkunft Origin	Südamerika aus nachhaltiger South America, from sustainable forestssia
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 Class of durability according DIN EN 350-2	I sehr dauerhaft I very durable
Holzfeuchte Moisture	technisch getrocknet auf ca. 14 - 16 % technically dried to approx. 14 - 16 %
Gewicht Weight	ca. 1150 kg/m³ approx. 1150 kg./m³
Verlegung Installation	verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels SpeziaSystem screw down or invisible installation with special fix
Empfehlung Unterkonstruktion Recommended underconstruction	Aluminium, Angelim Pedra, Bongossi, Murure