


Aluminium seidenmatt aluminium semigloss		
Abmessungen dimensions	Längen length	Profil profile
24 x 58 mm	4000 mm	FF-Spezial
38 x 58 mm		



Angelim Pedra standard angelim pedra standard			
Abmessungen dimensions	Längen length	Profil profile	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN EN 350-2
45 x 70 mm	2130 - 6100 mm	2-seitig gerillt / 2-seitig glatt two-sided rilled / smooth/smooth	II (dauerhaft) II (durable)
Botanische Bezeichnung Botanic name	Hymenolobium spp.	Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556 -	




Bongossi standard bongossi standard			
Abmessungen dimensions	Längen length	Profil profile	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN EN 350-2
45 x 70 mm	2130 - 6100 mm	2-seitig gerillt / 2-seitig glatt two-sided rilled / smooth/smooth	I - II (dauerhaft bis sehr dauerhaft) I - II (durable till very long durable)
90 x 90 mm			
Botanische Bezeichnung Botanic name	Lophira alata	Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556 LOAL	



Lärche sibirisch us-hobelfallend Larch siberian			
Abmessungen dimensions	Längen length	Profil profile	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN EN 350-2
35 x 68 mm	3000/4000/5100 mm	4-seitig glatt four-sided smooth	II - III (dauerhaft bis mäßig) II - III (durable till middling)
44 x 68 mm			
Botanische Bezeichnung Botanic name	Larix sibirica	Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556 -	



Murure standard murure standard			
Abmessungen dimensions	Längen length	Profil profile	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN EN 350-2
45 x 70 mm	2130 - 6100 mm	2-seitig gerillt / 2-seitig glatt two-sided rilled / smooth/smooth	II (dauerhaft) II (durable)
Botanische Bezeichnung Botanic name	Clarisia Racemosa	Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556 -	



WPC standard wpc standard			
Abmessungen dimensions	Längen length	Profil profile	Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN EN 350-2
30 x 50 mm	4000 mm	4-seitig glatt four-sided smooth	II (dauerhaft) II (durable)
40 x 60 mm			



Alle Hölzer technisch getrocknet auf ca. 16-18% Holzfeuchte. Schüsselungen oder Verwerfungen müssen bei Terrassendielen akzeptiert werden.