



Technische Daten

Technical data sheet

Produkt	Landhausdiele massiv
Product	Solid planks
Holzart	Lärche sibirisch
species	Larch siberian
Botanische Bezeichnung	Larix sibirica
Botanic name	Larix sibirica
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556	-
European mark according DIN EN 13556	-
Stärke	20 mm
thickness	20 mm
Breite	134 mm
width	134 mm
Länge	Systemlängen fallend 1750 -- 2950 mm (1 Lage gestoßen); Langdiele 3000 - 6000 mm
length	System random length 1750-2950 mm (one layer short length); long length 3000-6000 mm
Aufbau	Massiv
Composition	solid
Oberflächenveredelung	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert
surface finish	unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung	Systemlängen vierseitig Nut und Feder / Langdiele längseits Nut und Feder
profile	System random length tongue and groove 4-sides / long length tongue and groove 2-sides
Kanten	Systemlängen vierseitig gefast (Microfase) / Langdiele längseits gefast
edges	System random length micro bevel 4-sides / long length micro bevel 2-sides
Gewicht pro m²	12 kg
weight per sqm	12 kg.
Holzfeuchte	Ca. 9%
wood moisture	Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	-
thermal resistance	-
Produktionsnorm	analog DIN EN 13990
norm of production	analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse	Dfl-S1
fire class	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
concentration of pentachlorophenol	
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
longevity (biological)	
Bruchfestigkeit	NPD
break resistance	
Rutschverhalten	NPD
slide performance	
Sortierungsbeschreibung	Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Kleine Risse, vereinzelte Harzgallen und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Sort description

A/B: Knots, edge knots, small cracks are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.

Xylon Corporation d.o.o.

www.xyloncorp.com

Tel: +387 33 401 001

Fax: +387 33 401 002

E-mail: info@xyloncorp.com