



Technische Daten

Technical data sheet

Produkt product	Premium Rigid SPC Vinyl 5,0 mm Design Vinyl Extreme Clic 5,0 mm beton dekor stone decor
Format dimension	305x915 mm
Stärke thickness	5,0 mm
Nutzschicht top layer	0,55 mm
Paketinhalt sqm per box	2,233 m²
Anzahl pro Paket number per box	8 Elemente
Menge pro Palette amount per pallet	52 Pakete a 2,233 m² = 116,1 m²
Lichtechtheit colour fast	≥ 6 nach EN ISO 105-B02 ≥ 6 according EN ISO 105-B02
CE - Nummer ce - code	09072024-DOP-62
Kanten edging	Micro Bevel
Gewicht pro m² weight per sqm	8,32kg
Gewicht pro Paket weight per box	18,8kg
Rutschfestigkeit slip resistance	DS nach EN 13893 DS according EN 13893
Belagsart nach EN 649 kind of flooring according to EN 649	Heterogene Kunststoffplanke PVC heterogeneous plastic plank PVC
Dimensionsstabilität dimensional stability	nach EN 16511 ≤0.15% according EN 16511 ≤ 0.15 %
Resteindruck nach EN 16511 residual indentation according EN 16511	≤ 0.01mm
Trittschallminderung nach EN ISO 717-2 Impact Sound Reduction according EN ISO 717-2	19 dB mit 1 mm IXPE-Unterlage 19 dB with 1mm IXPE Underlayment
Beurteilung der Oberflächenbeständigkeit gegen nach EN16094 Procedure A Mikrokratzer Assessment of the surface resistance to microscratching according EN16094 Procedure A	MSR-A1
Beurteilung der Oberflächenbeständigkeit gegen nach EN16094 Procedure B Mikrokratzer Assessment of the surface resistance to microscratching according EN16094 Procedure B	MSR-B1
Fleckenbeständigkeit nach EN 438-2 Resistance to staining according EN 438-2	Class 5 (No Change)
Verbindung connection	I4F Drop Down click
Brandverhalten nach EN 13501-1 fire class according EN 13501-1	Bfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung nach ISO 4918 castor chair test according to ISO 4918	No change in appearance after 25.000 cycles
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	0.034 (m²K)/W
Reines Vinyl pure vinyl	100%
Recyclingmaterial recycled material	Nein no
Trägermaterial base plate	Steinmehl stone powder
Weichmacherart softener	DOTP (phthalatfrei) (phthalatfree)
Beanspruchungsklasse grade level	33/34

Xylon Corporation d.o.o.

www.xyloncorp.com

Tel: +387 33 401 001

Fax: +387 33 401 002

E-mail: info@xyloncorp.com